



ARMORVINPRESS PU 913038



PVC sisään upotetulla pieninousuisella terässpiraalilla. Imuletku nesteille ja ilmalle pneumatiikkaan,hydrauliikkaan ja kemianteollisuuteen.

DETAILS

 SILEÄ PINTA *****

 JOUSTAVUUS ****

 KULUTUKSEN KESTO ***

 LÄMPÖTILAN KESTO -20 °C 90 °C

 KEMIKAALI RESISTANSSI PU Table

 PURISTUS RESISTANSSI ***

 ELINTARVIKELAATU Tuotettu FDA 21 CFR 177.2600 par. "e"/"f" (nestemäiset ja rasvaiset elintarvikkeet) mukaisesti

Nimelliskoko mm	Nimelliskoko inch	Sisähalkaisija mm	Ulkohalkaisija mm	Vacuum -23 °C m/H ₂ O	Työpainet -23 °C r.1:3 bar	Räjähdyssaine -23 °C bar	Räjähdyssaine -70 °C bar	Taivutussäde mm	Kokonaispaksuus mm	Teräslanka mm	Spiraalin Nouse mm	Spiraalin Suunta	Paino g/m	Kieppipituus m	Saatavuus
5	3/16	5	10	9	20	60	28	20	2.5	0.55	2.8	Oikea	80	60	Tilauksesta
6		6	11	9	20	60	26	23	2.5	0.55	3	Oikea	95	60	Tilauksesta
7	1/4	6.4	11.5	9	20	60	26	26	2.55	0.55	3	Oikea	100	60	Tilauksesta
8	5/16	8	13.5	9	18	54	24	32	2.75	0.7	3.5	Oikea	135	60	Varastosta
9	3/8	9.5	15.5	9	18	54	23	38	3	0.7	4	Oikea	165	60	Varastosta
10		10	16	9	17	51	23	40	3	0.7	4	Oikea	180	60	Varastosta
12		12	18	9	16	48	21	45	3	0.8	4.5	Oikea	210	60	Tilauksesta
13	1/2	12.7	19	9	15	45	20	50	3.15	0.8	4.5	Oikea	230	60	Varastosta
14		14	20.5	9	14	42	19	56	3.25	0.8	5	Oikea	240	60	Tilauksesta
16	5/8	16	23	9	14	42	18	63	3.5	0.8	5	Oikea	290	60	Varastosta
18		18	25	9	12	36	17	70	3.5	0.8	5.5	Oikea	320	60	Tilauksesta
19	3/4	19.1	26	9	12	36	17	76	3.45	0.8	5.7	Oikea	320	60	Varastosta
20		20	27	9	12	36	16	80	3.5	0.8	5.7	Oikea	340	60	Tilauksesta

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)